

# P275NH

## ACCIAIO PER RECIPIENTI A PRESSIONE

<b>NORMA</b>	EN10028-3																																																													
<b>NUMERO IDENTIFICATIVO</b>	1.0487																																																													
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	-																																																													
<b>TIPOLOGIA</b>	-																																																													
<b>STATO DI LAMINAZIONE</b>	Normalizzato																																																													
<b>DESCRIZIONE SINTETICA</b>	Acciaio strutturale ad alta resistenza a grano fine per recipienti a pressione. Buona saldabilità e buone proprietà di formatura a caldo e freddo allo stato di laminazione normalizzato.																																																													
<b>APPLICAZIONI D'USO</b>	Recipienti a pressione, boiler, caldaie a vapore, tubazioni in pressione, scambiatori di calore e compressori.																																																													
<b>SAGOMARIO STANDARD</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P275NH</th> <th>1500</th> <th>2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>4</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>5</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>6</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td>•</td></tr> <tr><td>8</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>10</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>12</td><td>•</td><td>•</td></tr> </tbody> </table>			P275NH	1500	2000	3	•	•	4	•	•	5	•	•	6	•	•	7		•	8	•	•	10	•	•	12	•	•																																
P275NH	1500	2000																																																												
3	•	•																																																												
4	•	•																																																												
5	•	•																																																												
6	•	•																																																												
7		•																																																												
8	•	•																																																												
10	•	•																																																												
12	•	•																																																												
<b>COMP. CHIMICA</b>	Standard da norma <table border="1"> <thead> <tr> <th>C (%)</th> <th>Si (%)</th> <th>Mn (%)</th> <th>P (%)</th> <th>S (%)</th> <th>Al (%)</th> <th>Nb (%)</th> <th>Ti (%)</th> <th>V (%)</th> <th>Mo (%)</th> <th>Cu (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 0,16</td> <td>≤ 0,40</td> <td>0,80-1,50</td> <td>≤ 0,025</td> <td>≤ 0,010</td> <td>≥ 0,020</td> <td>≤ 0,05</td> <td>≤ 0,03</td> <td>≤ 0,05</td> <td>≤ 0,08</td> <td>≤ 0,30</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cr (%)</th> <th>Ni (%)</th> <th>N (%)</th> <th>B (%)</th> <th>Nb+Ti+V (%)</th> <th>Cr+Mo+Ni (%)</th> <th>Ni+Cr+Cu+Mo (%)</th> <th>C.E.V. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 0,30</td> <td>≤ 0,50</td> <td>≤ 0,012</td> <td></td> <td>≤ 0,05</td> <td></td> <td></td> <td>≤ 0,40*</td> </tr> </tbody> </table> <small>* = per spessori in mm ≤ 60            C.E.V. (%) = C+(Mn/6)+[(Cr+Mo+V)/5]+[(Ni+Cu)/15]</small>			C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)	≤ 0,16	≤ 0,40	0,80-1,50	≤ 0,025	≤ 0,010	≥ 0,020	≤ 0,05	≤ 0,03	≤ 0,05	≤ 0,08	≤ 0,30	Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)	≤ 0,30	≤ 0,50	≤ 0,012		≤ 0,05			≤ 0,40*																					
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)																																																				
≤ 0,16	≤ 0,40	0,80-1,50	≤ 0,025	≤ 0,010	≥ 0,020	≤ 0,05	≤ 0,03	≤ 0,05	≤ 0,08	≤ 0,30																																																				
Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)																																																							
≤ 0,30	≤ 0,50	≤ 0,012		≤ 0,05			≤ 0,40*																																																							
<b>PROPR. MECCANICHE</b>	Secondo UNI EN 10028 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Caratteristiche Meccaniche</th> <th>Direzione</th> <th>Spessori</th> <th>Valori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">R<sub>e</sub> (MPa)</td> <td>T</td> <td>≤ 16</td> <td>≥ 275</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>&gt; 16 ≤ 40</td> <td>≥ 265</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">R<sub>m</sub> (MPa)</td> <td>T</td> <td>≤ 16</td> <td>390-510</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>&gt; 16 ≤ 40</td> <td>390-510</td> </tr> <tr> <td>A<sub>90</sub> (%)</td> <td>T</td> <td></td> <td>≥ 19</td> </tr> <tr> <td>A<sub>5</sub> (%)</td> <td>T</td> <td></td> <td>≥ 24</td> </tr> <tr> <td>Bend Test 180°</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">KV 20°C (J)</td> <td>L</td> <td>≤ 250</td> <td>≥ 75*</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>≤ 250</td> <td>≥ 50*</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">KV 0°C (J)</td> <td>L</td> <td>≤ 250</td> <td>≥ 65*</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>≤ 250</td> <td>≥ 40*</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">KV -20°C (J)</td> <td>L</td> <td>≤ 250</td> <td>≥ 45*</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>≤ 250</td> <td>≥ 30*</td> </tr> <tr> <td>KV -40°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -50°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <small>* = Opzione della norma            t = spessore in mm della provetta per la prova di piegamento            Su richiesta certificato ADW1            L = Prove di trazione effettuate su provette longitudinali            T = Prove di piega effettuate su provette trasversali</small>			Caratteristiche Meccaniche	Direzione	Spessori	Valori	R <sub>e</sub> (MPa)	T	≤ 16	≥ 275	T	> 16 ≤ 40	≥ 265	R <sub>m</sub> (MPa)	T	≤ 16	390-510	T	> 16 ≤ 40	390-510	A <sub>90</sub> (%)	T		≥ 19	A <sub>5</sub> (%)	T		≥ 24	Bend Test 180°				KV 20°C (J)	L	≤ 250	≥ 75*	T	≤ 250	≥ 50*	KV 0°C (J)	L	≤ 250	≥ 65*	T	≤ 250	≥ 40*	KV -20°C (J)	L	≤ 250	≥ 45*	T	≤ 250	≥ 30*	KV -40°C (J)				KV -50°C (J)			
Caratteristiche Meccaniche	Direzione	Spessori	Valori																																																											
R <sub>e</sub> (MPa)	T	≤ 16	≥ 275																																																											
	T	> 16 ≤ 40	≥ 265																																																											
R <sub>m</sub> (MPa)	T	≤ 16	390-510																																																											
	T	> 16 ≤ 40	390-510																																																											
A <sub>90</sub> (%)	T		≥ 19																																																											
A <sub>5</sub> (%)	T		≥ 24																																																											
Bend Test 180°																																																														
KV 20°C (J)	L	≤ 250	≥ 75*																																																											
	T	≤ 250	≥ 50*																																																											
KV 0°C (J)	L	≤ 250	≥ 65*																																																											
	T	≤ 250	≥ 40*																																																											
KV -20°C (J)	L	≤ 250	≥ 45*																																																											
	T	≤ 250	≥ 30*																																																											
KV -40°C (J)																																																														
KV -50°C (J)																																																														
<b>TOLLERANZE</b>	Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma      UNI EN 10051 Aspetto superficiale      UNI EN 10163-2																																																													
<b>CERTIFICAZIONI</b>	EN 10204-3.1      PED/ 97/23/EC      AD2000W1																																																													