

S275JR

BAUSTAHL

NORM	EN 10025-2																																																																								
IDENTIFIKATIONSNUMMER	1.0044																																																																								
KLASSIFIZIERUNG	-																																																																								
TYPLOGIE	Unlegierter Stahl																																																																								
WALZZUSTAND	Genormt																																																																								
KURZBESCHREIBUNG	Unlegierter Baustahl, der sich für die Kaltumformung eignet.																																																																								
ANWENDUNGSBEREICHE	Bauingenieurwesen, Metallkonstruktionen, Stahlbau, Tanks, Baumaschinen und Laserschneiden.																																																																								
STANDARDABMESSUNGEN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S275JR schwarz</th> <th>1500</th> <th>2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>4</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>5</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>6</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>7</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>8</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>10</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>12</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>15</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>20</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>25</td><td>•</td><td>•</td></tr> </tbody> </table>	S275JR schwarz	1500	2000	3	•	•	4	•	•	5	•	•	6	•	•	7	•	•	8	•	•	10	•	•	12	•	•	15	•	•	20	•	•	25	•	•	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S275JR dec.</th> <th>1500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>•</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>•</td></tr> <tr><td>3</td><td>•</td></tr> <tr><td>4</td><td>•</td></tr> <tr><td>5</td><td>•</td></tr> <tr><td>6</td><td>•</td></tr> </tbody> </table>	S275JR dec.	1500	2	•	2.5	•	3	•	4	•	5	•	6	•																					
S275JR schwarz	1500	2000																																																																							
3	•	•																																																																							
4	•	•																																																																							
5	•	•																																																																							
6	•	•																																																																							
7	•	•																																																																							
8	•	•																																																																							
10	•	•																																																																							
12	•	•																																																																							
15	•	•																																																																							
20	•	•																																																																							
25	•	•																																																																							
S275JR dec.	1500																																																																								
2	•																																																																								
2.5	•																																																																								
3	•																																																																								
4	•																																																																								
5	•																																																																								
6	•																																																																								
CHEM. ZUSAMMENSETZUNG	Standard nach Norm																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>C (%)</th> <th>Si (%)</th> <th>Mn (%)</th> <th>P (%)</th> <th>S (%)</th> <th>Al (%)</th> <th>Nb (%)</th> <th>Ti (%)</th> <th>V (%)</th> <th>Mo (%)</th> <th>Cu (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 0.21</td> <td></td> <td>≤ 1.50</td> <td>≤ 0.035</td> <td>≤ 0.035</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.55</td> </tr> </tbody> </table>											C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)	≤ 0.21		≤ 1.50	≤ 0.035	≤ 0.035						≤ 0.55																																								
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)																																																															
≤ 0.21		≤ 1.50	≤ 0.035	≤ 0.035						≤ 0.55																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cr (%)</th> <th>Ni (%)</th> <th>N (%)</th> <th>B (%)</th> <th>Nb+Ti+V (%)</th> <th>Cr+Mo+Ni (%)</th> <th>Ni+Cr+Cu+Mo (%)</th> <th>C.E.V. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.40*</td> </tr> </tbody> </table>											Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)			≤ 0.012					≤ 0.40*																																														
Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)																																																																		
		≤ 0.012					≤ 0.40*																																																																		
	<p>* = für Stärken von ≤ 30 mm $C.E.V. (%) = C + (Mn/6) + [(Cr+Mo+V)/5] + [(Ni+Cu)/15]$</p>																																																																								
MECH. EIGENSCHAFTEN	Nach UNI EN 10025																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mechanische Eigenschaften</th> <th>Richtung</th> <th>Stärken</th> <th>Werte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">R_e (MPa)</td> <td rowspan="2">T</td> <td>≤ 16</td> <td>≥ 275</td> </tr> <tr> <td>> 16 ≤ 40</td> <td>≥ 265</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">R_m (MPa)</td> <td rowspan="2">T</td> <td>< 3</td> <td>430-580</td> </tr> <tr> <td>> 16 ≤ 100</td> <td>410-560</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">A₈₀ (%)</td> <td rowspan="5">T</td> <td>≤ 1</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>> 1 ≤ 1.5</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>> 1.5 ≤ 2</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>> 2 ≤ 2.5</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>> 2.5 < 3</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">L</td> <td>≤ 1</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>> 1 ≤ 1.5</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>> 1.5 ≤ 2</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>> 2 ≤ 2.5</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>> 2.5 < 3</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A₅ (%)</td> <td>T</td> <td>≥ 3 ≤ 40</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>≥ 3 ≤ 40</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Biegeversuch 180°</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV 20°C (J)</td> <td>L</td> <td>≤ 150</td> <td>≥ 27*</td> </tr> <tr> <td>KV 0°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -20°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -40°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -50°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Mechanische Eigenschaften	Richtung	Stärken	Werte	R _e (MPa)	T	≤ 16	≥ 275	> 16 ≤ 40	≥ 265	R _m (MPa)	T	< 3	430-580	> 16 ≤ 100	410-560	A ₈₀ (%)	T	≤ 1	13	> 1 ≤ 1.5	14	> 1.5 ≤ 2	15	> 2 ≤ 2.5	16	> 2.5 < 3	17	L	≤ 1	15	> 1 ≤ 1.5	16	> 1.5 ≤ 2	17	> 2 ≤ 2.5	18	> 2.5 < 3	19	A ₅ (%)	T	≥ 3 ≤ 40	21	L	≥ 3 ≤ 40	23	Biegeversuch 180°				KV 20°C (J)	L	≤ 150	≥ 27*	KV 0°C (J)				KV -20°C (J)				KV -40°C (J)				KV -50°C (J)			
Mechanische Eigenschaften	Richtung	Stärken	Werte																																																																						
R _e (MPa)	T	≤ 16	≥ 275																																																																						
		> 16 ≤ 40	≥ 265																																																																						
R _m (MPa)	T	< 3	430-580																																																																						
		> 16 ≤ 100	410-560																																																																						
A ₈₀ (%)	T	≤ 1	13																																																																						
		> 1 ≤ 1.5	14																																																																						
		> 1.5 ≤ 2	15																																																																						
		> 2 ≤ 2.5	16																																																																						
		> 2.5 < 3	17																																																																						
	L	≤ 1	15																																																																						
		> 1 ≤ 1.5	16																																																																						
		> 1.5 ≤ 2	17																																																																						
		> 2 ≤ 2.5	18																																																																						
		> 2.5 < 3	19																																																																						
A ₅ (%)	T	≥ 3 ≤ 40	21																																																																						
	L	≥ 3 ≤ 40	23																																																																						
Biegeversuch 180°																																																																									
KV 20°C (J)	L	≤ 150	≥ 27*																																																																						
KV 0°C (J)																																																																									
KV -20°C (J)																																																																									
KV -40°C (J)																																																																									
KV -50°C (J)																																																																									
	<p>* = Standardoption L = an Längsproben durchgeführte Zugversuche t = Stärke des Biegeprüfkörpers in mm T = an Querproben durchgeführte Biegeversuche</p>																																																																								
TOLERANZEN	Maß- und Normtoleranzen Oberflächenbeschaffenheit																																																																								
	UNI EN 10051 UNI EN 10163-2																																																																								
ZERTIFIZIERUNGEN	EN10204-3.1 CE / Leistungserklärung																																																																								