

S355K2C+N

BAUSTAHL

NORM	EN 10025-2																																																																		
IDENTIFIKATIONSNUMMER	1.0594																																																																		
KLASSIFIZIERUNG	-																																																																		
TYPLOGIE	Unlegierter Stahl																																																																		
WALZZUSTAND	Genormt																																																																		
KURZBESCHREIBUNG	Unlegierter Baustahl, der sich für die Kaltumformung eignet.																																																																		
ANWENDUNGSBEREICHE	Warentransporte, Kipper, Anhänger, Kräne, Bagger, Forst- und andere Maschinen, Eisenbahnwaggons, Autobahnbrücken, Rohre, Pumpen, Lüftungsanlagen, Baukonstruktionen, Offshore-Konstruktionen, Sendemasten, Schiffbau.																																																																		
STANDARDABMESSUNGEN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S355K2C+N</th> <th>1500</th> <th>2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>10</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>12</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>15</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>18</td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>25</td><td>•</td><td></td></tr> </tbody> </table>	S355K2C+N	1500	2000	3	•		4	•		5	•		6	•		8	•	•	10	•	•	12	•	•	15	•	•	18	•		20	•	•	25	•																															
S355K2C+N	1500	2000																																																																	
3	•																																																																		
4	•																																																																		
5	•																																																																		
6	•																																																																		
8	•	•																																																																	
10	•	•																																																																	
12	•	•																																																																	
15	•	•																																																																	
18	•																																																																		
20	•	•																																																																	
25	•																																																																		
CHEM. ZUSAMMENSETZUNG	<p>Standard nach Norm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C (%)</th> <th>Si (%)</th> <th>Mn (%)</th> <th>P (%)</th> <th>S (%)</th> <th>Al (%)</th> <th>Nb (%)</th> <th>Ti (%)</th> <th>V (%)</th> <th>Mo (%)</th> <th>Cu (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 0.20</td> <td>≤ 0.55</td> <td>≤ 1.60</td> <td>≤ 0.025</td> <td>≤ 0.025</td> <td>≥ 0.020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.55</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cr (%)</th> <th>Ni (%)</th> <th>N (%)</th> <th>B (%)</th> <th>Nb+Ti+V (%)</th> <th>Cr+Mo+Ni (%)</th> <th>Ni+Cr+Cu+Mo (%)</th> <th>C.E.V. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.45*</td> </tr> </tbody> </table> <p>* = für Stärken von ≤ 30 mm C.E.V. (%) = C+(Mn/6)+[(Cr+Mo+V)/5]+[(Ni+Cu)/15]</p>	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)	≤ 0.20	≤ 0.55	≤ 1.60	≤ 0.025	≤ 0.025	≥ 0.020					≤ 0.55	Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)								≤ 0.45*																												
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)																																																									
≤ 0.20	≤ 0.55	≤ 1.60	≤ 0.025	≤ 0.025	≥ 0.020					≤ 0.55																																																									
Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)																																																												
							≤ 0.45*																																																												
MECH. EIGENSCHAFTEN	<p>Nach UNI EN 10025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mechanische Eigenschaften</th> <th>Richtung</th> <th>Stärken</th> <th>Werte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">R_e (MPa)</td> <td rowspan="2">T</td> <td>≤ 16</td> <td>≥ 355</td> </tr> <tr> <td>> 16 ≤ 40</td> <td>≥ 345</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">R_m (MPa)</td> <td rowspan="2">T</td> <td>< 3</td> <td>510-680</td> </tr> <tr> <td>> 16 ≤ 100</td> <td>470-630</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">A₈₀ (%)</td> <td rowspan="4">T</td> <td>≤ 1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>> 1 ≤ 1.5</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>> 1.5 ≤ 2</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>> 2 ≤ 2.5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">L</td> <td>> 2.5 < 3</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>≤ 1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>> 1 ≤ 1.5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>> 1.5 ≤ 2</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A₅ (%)</td> <td>T</td> <td>≥ 3 ≤ 40</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>≥ 3 ≤ 40</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Biegeversuch 180°</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV 20°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV 0°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -20°C (J)</td> <td>L</td> <td>≤ 150</td> <td>≥ 40*</td> </tr> <tr> <td>KV -40°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -50°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* = Entspricht 27 J bei -30°C L = an Längsproben durchgeführte Zugversuche t = Stärke des Biegeprüfkörpers in mm T = an Querproben durchgeführte Biegeversuche</p>	Mechanische Eigenschaften	Richtung	Stärken	Werte	R _e (MPa)	T	≤ 16	≥ 355	> 16 ≤ 40	≥ 345	R _m (MPa)	T	< 3	510-680	> 16 ≤ 100	470-630	A ₈₀ (%)	T	≤ 1	12	> 1 ≤ 1.5	13	> 1.5 ≤ 2	14	> 2 ≤ 2.5	15	L	> 2.5 < 3	16	≤ 1	14	> 1 ≤ 1.5	15	> 1.5 ≤ 2	16	A ₅ (%)	T	≥ 3 ≤ 40	20	L	≥ 3 ≤ 40	22	Biegeversuch 180°				KV 20°C (J)				KV 0°C (J)				KV -20°C (J)	L	≤ 150	≥ 40*	KV -40°C (J)				KV -50°C (J)			
Mechanische Eigenschaften	Richtung	Stärken	Werte																																																																
R _e (MPa)	T	≤ 16	≥ 355																																																																
		> 16 ≤ 40	≥ 345																																																																
R _m (MPa)	T	< 3	510-680																																																																
		> 16 ≤ 100	470-630																																																																
A ₈₀ (%)	T	≤ 1	12																																																																
		> 1 ≤ 1.5	13																																																																
		> 1.5 ≤ 2	14																																																																
		> 2 ≤ 2.5	15																																																																
	L	> 2.5 < 3	16																																																																
		≤ 1	14																																																																
		> 1 ≤ 1.5	15																																																																
		> 1.5 ≤ 2	16																																																																
A ₅ (%)	T	≥ 3 ≤ 40	20																																																																
	L	≥ 3 ≤ 40	22																																																																
Biegeversuch 180°																																																																			
KV 20°C (J)																																																																			
KV 0°C (J)																																																																			
KV -20°C (J)	L	≤ 150	≥ 40*																																																																
KV -40°C (J)																																																																			
KV -50°C (J)																																																																			

S355K2C+N

BAUSTAHL

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES

Richtung	Stärken	Werte
T	> 1 ≤ 1.5	2.5
	> 1.5 ≤ 2.5	4
	> 2.5 ≤ 3	5
	> 3 ≤ 4	6
	> 4 ≤ 5	8
	> 5 ≤ 6	10
	> 6 ≤ 7	12
	> 7 ≤ 8	16
	> 8 ≤ 10	20
	> 10 ≤ 12	25
	> 12 ≤ 14	32
	> 14 ≤ 16	36
	> 16 ≤ 18	45
> 18 ≤ 20	50	
> 20 ≤ 25	65	

Richtung	Stärken	Werte
L	> 1 ≤ 1.5	2.5
	> 1.5 ≤ 2.5	4
	> 2.5 ≤ 3	5
	> 3 ≤ 4	8
	> 4 ≤ 5	10
	> 5 ≤ 6	12
	> 6 ≤ 7	16
	> 7 ≤ 8	20
	> 8 ≤ 10	25
	> 10 ≤ 12	32
	> 12 ≤ 14	36
	> 14 ≤ 16	40
	> 16 ≤ 18	50
> 18 ≤ 20	63	
> 20 ≤ 25	75	

TOLERANZEN

Maß- und Normtoleranzen UNI EN 10051
Oberflächenbeschaffenheit UNI EN 10163-2

ZERTIFIZIERUNGEN

EN10204-3.1 CE / Leistungserklärung