

S235JR TRÄNENBLECH

TRÄNENBLECH

NORM	EN 10025-2																																																																						
IDENTIFIKATIONSNUMMER	1.0038																																																																						
KLASSIFIZIERUNG	-																																																																						
TYPLOGIE	Unlegierter Stahl																																																																						
WALZZUSTAND	AR (AS ROLLED) – Wie gewalzt																																																																						
KURZBESCHREIBUNG	Unlegierter Baustahl mit rutschhemmender Tränenblech-Oberfläche.																																																																						
ANWENDUNGSBEREICHE	Industrieböden, Laufstege, Rampen, Fahrzeugböden, Plattformen und Metallkonstruktionen.																																																																						
STANDARDABMESSUNGEN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S235JR Tränenblech</th> <th>1000</th> <th>1250</th> <th>1500</th> <th>2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 + 2</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 + 2</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 + 2</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>6 + 2</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 + 2</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 + 2</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>12 + 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 + 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	S235JR Tränenblech	1000	1250	1500	2000	3 + 2	•	•	•		4 + 2	•	•	•		5 + 2	•	•	•	•	6 + 2			•		8 + 2			•		10 + 2			•	•	12 + 2					15 + 2																													
S235JR Tränenblech	1000	1250	1500	2000																																																																			
3 + 2	•	•	•																																																																				
4 + 2	•	•	•																																																																				
5 + 2	•	•	•	•																																																																			
6 + 2			•																																																																				
8 + 2			•																																																																				
10 + 2			•	•																																																																			
12 + 2																																																																							
15 + 2																																																																							
CHEM. ZUSAMMENSETZUNG	<p>Standard nach Norm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C (%)</th> <th>Si (%)</th> <th>Mn (%)</th> <th>P (%)</th> <th>S (%)</th> <th>Al (%)</th> <th>Nb (%)</th> <th>Ti (%)</th> <th>V (%)</th> <th>Mo (%)</th> <th>Cu (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 0.17</td> <td></td> <td>≤ 1.40</td> <td>≤ 0.035</td> <td>≤ 0.035</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.55</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cr (%)</th> <th>Ni (%)</th> <th>N (%)</th> <th>B (%)</th> <th>Nb+Ti+V (%)</th> <th>Cr+Mo+Ni (%)</th> <th>Ni+Cr+Cu+Mo (%)</th> <th>C.E.V. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.35*</td> </tr> </tbody> </table> <p>* = für Stärken von ≤ 30 C.E.V. (%) = $C+(Mn/6)+[(Cr+Mo+V)/5]+[(Ni+Cu)/15]$</p>	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)	≤ 0.17		≤ 1.40	≤ 0.035	≤ 0.035						≤ 0.55	Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)			≤ 0.012					≤ 0.35*																																
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)																																																													
≤ 0.17		≤ 1.40	≤ 0.035	≤ 0.035						≤ 0.55																																																													
Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)																																																																
		≤ 0.012					≤ 0.35*																																																																
MECH. EIGENSCHAFTEN	<p>Nach UNI EN 10025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mechanische Eigenschaften</th> <th>Richtung</th> <th>Stärken</th> <th>Werte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">R_e (MPa)</td> <td rowspan="2">T</td> <td>≤ 16</td> <td>≥ 235</td> </tr> <tr> <td>> 16 ≤ 40</td> <td>≥ 225</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">R_m (MPa)</td> <td rowspan="2">T</td> <td>< 3</td> <td>360-510</td> </tr> <tr> <td>> 16 ≤ 100</td> <td>360-510</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">A₈₀ (%)</td> <td rowspan="5">T</td> <td>≤ 1</td> <td>≤ 1</td> </tr> <tr> <td>> 1 ≤ 1.5</td> <td>> 1 ≤ 1.5</td> </tr> <tr> <td>> 1.5 ≤ 2</td> <td>> 1.5 ≤ 2</td> </tr> <tr> <td>> 2 ≤ 2.5</td> <td>> 2 ≤ 2.5</td> </tr> <tr> <td>> 2.5 < 3</td> <td>> 2.5 < 3</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">L</td> <td>≤ 1</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>> 1 ≤ 1.5</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>> 1.5 ≤ 2</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>> 2 ≤ 2.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>> 2.5 < 3</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A₅ (%)</td> <td>T</td> <td>≥ 3 ≤ 40</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>≥ 3 ≤ 40</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Biegeversuch 180°</td> </tr> <tr> <td>KV 20°C (J)</td> <td>T</td> <td>≤ 150</td> <td>≥ 27*</td> </tr> <tr> <td>KV 0°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -20°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -40°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -50°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* = Standardoption L = an Längsproben durchgeführte Zugversuche t = Stärke des Biegeprüfkörpers in mm T = an Querproben durchgeführte Biegeversuche</p>	Mechanische Eigenschaften	Richtung	Stärken	Werte	R _e (MPa)	T	≤ 16	≥ 235	> 16 ≤ 40	≥ 225	R _m (MPa)	T	< 3	360-510	> 16 ≤ 100	360-510	A ₈₀ (%)	T	≤ 1	≤ 1	> 1 ≤ 1.5	> 1 ≤ 1.5	> 1.5 ≤ 2	> 1.5 ≤ 2	> 2 ≤ 2.5	> 2 ≤ 2.5	> 2.5 < 3	> 2.5 < 3	L	≤ 1	17	> 1 ≤ 1.5	18	> 1.5 ≤ 2	19	> 2 ≤ 2.5	20	> 2.5 < 3	21	A ₅ (%)	T	≥ 3 ≤ 40	24	L	≥ 3 ≤ 40	26	Biegeversuch 180°				KV 20°C (J)	T	≤ 150	≥ 27*	KV 0°C (J)				KV -20°C (J)				KV -40°C (J)				KV -50°C (J)			
Mechanische Eigenschaften	Richtung	Stärken	Werte																																																																				
R _e (MPa)	T	≤ 16	≥ 235																																																																				
		> 16 ≤ 40	≥ 225																																																																				
R _m (MPa)	T	< 3	360-510																																																																				
		> 16 ≤ 100	360-510																																																																				
A ₈₀ (%)	T	≤ 1	≤ 1																																																																				
		> 1 ≤ 1.5	> 1 ≤ 1.5																																																																				
		> 1.5 ≤ 2	> 1.5 ≤ 2																																																																				
		> 2 ≤ 2.5	> 2 ≤ 2.5																																																																				
		> 2.5 < 3	> 2.5 < 3																																																																				
	L	≤ 1	17																																																																				
		> 1 ≤ 1.5	18																																																																				
		> 1.5 ≤ 2	19																																																																				
		> 2 ≤ 2.5	20																																																																				
		> 2.5 < 3	21																																																																				
A ₅ (%)	T	≥ 3 ≤ 40	24																																																																				
	L	≥ 3 ≤ 40	26																																																																				
Biegeversuch 180°																																																																							
KV 20°C (J)	T	≤ 150	≥ 27*																																																																				
KV 0°C (J)																																																																							
KV -20°C (J)																																																																							
KV -40°C (J)																																																																							
KV -50°C (J)																																																																							
TOLERANZEN	<p>Maß- und Normtoleranzen UNI EN 10051 Oberflächenbeschaffenheit UNI EN 10163-2</p>																																																																						
ZERTIFIZIERUNGEN	<p>EN10204-3.1 CE / Leistungserklärung</p>																																																																						